

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Lepicí tmel je elastický rozpouštědlový tmel na bázi syntetického kaučuku neobsahujícího silikon. Odolává UV záření a ostatním povětrnostním vlivům. Vykazuje velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební materiály, včetně plastů, i bez použití primeru přilne na mastné materiály a podklady.

POUŽITÍ

MASTERSil® - Lepicí tmel je určený pro lepení stavebních a jiných materiálů, zejména tam, kde pro mastný a vlhký povrch nelze použít silikonový nebo polyuretanový tmel.

APLIKAČNÍ POSTUP

Hladké povrchy mohou být mokré, savé podklady by měly být suché. Pro finální úpravu tmelu použijte mýdlovou vodu. MASTERSil® - Lepicí tmel je možné přetírat běžnými nátěry po dokonalém zaschnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BARVA

transparentní, bílá, šedá

BALENÍ

kartuše 315 ml, karton 25 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v originálním balení při teplotě +5°C až +30°C

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vzhled	Měrná hmotnost	Doba zpracování	Vulkanizace	Modul MPa	Pevnost MPa	Tažnost	Tvrdost	Pohyb ve spáře	Smrštění	Aplikační teplota	Teplotná odolnost	Odolnost UV záření	Teplota skladování	Doba skladování	Mastný podklad	Sklo, smalt	Vlhký podklad	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měď	Polykarbonát	Ostatní plasty	Dilatační spáry	Balení
Nestékavá pasta	0,94 g / ml	8 min.	3 mm / 24 hod.	0,42	-	320%	25 ShA	25 %	15 – 20 %	-10 až +40 °C	-40 až +80 °C	Ano	Do + 30°C	24 měsíců	+	+	+	+	+	+	+	+	+	ano	315 ml

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.