Technický list č.: ST34

Datum vydání: 9.7.2015
Datum 1. Revize:

MASTERsil®

Montážní pěna MEGA 65 l nízkoexpanzní

Jednosložková polyuretanová pěna

CHARAKTERISTIKA

MASTERsil® - Montážní pěna 750 ml gun MEGA 65 l je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje ve volném prostoru až na objem 65 l / 1 litru., má sníženou expanzi. Pěna odolává plísním, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat.

POUŽITÍ

MASTERsil® - Montážní pěna MEGA 65 l je vhodná pro vnitřní i vnější použití na upevňování a těsnění dveřních a okenních rámů, opravy zdiva, omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Také vhodné pro izolace van, sprchových koutů, dotěsňování střešních tašek apod.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, mohou být vlhké, ne však ojíněné nebo pod vodou. Dóza pěny před aplikací by měla mít teplotu od +10°C do +30°C (ideální je +20°C), teplota okolí a podkladu +5°C až +30°C. Dózu je nutné min. 1 minutu před aplikací protřepat ve vodorovné poloze. Poté se na dózu našroubuje aplikační pistole. Vyplňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá. Čerstvou pěnu odstraníte výrobkem MASTERsil® Čistič pěny nebo MASTERsil® Odstraňovač silikonu a pěny, zaschlou pěnu odstraníte pouze mechanicky.

BARVA

světle žlutá

BALENÍ

plechová dóza 1000 ml aerosol, obsah 750 ml

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po dobu 18 měsíců, lahve chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte je teplotám nad +50°C.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Měrná hmotnost	Nelepivost	Řezatelnost	Vlhkost okolí	Pevnost MPa	Pěnivost	Tvrdost	Tvarová stabilita	Smrštění	Aplikační teplota	Tepelná odolnost	Odolnost Uv záření	Teplota skladování	Doba skladování	Mastný podklad	Sklo, smalt	Vlhký podklad	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měď	Polykarbonát	Ostatní plasty	Dilatační spáry	Balení
Napěňující tekutina	13 kg / m^3	10 min.	30 min.	Min 45%	-	55 – 65l / 1000 ml	-	Max. 5%	-	+5 až +30°C	-60 až +100°C	Ne	+5°C až +30°C.	18 měsíců		+	+	+	+	+		+	+	Jako výplň	750 ml gun

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinnen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.

DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919), (+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6905
Společnost má uzavřenu „Smlouvu o sdruženém plnění" s EKO-KOM, a.s. a je registrována pod číslem EK-F06020149.
Společnost je certifikována podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.