

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Montážní pěna nízkoexpanzní ZIMNÍ je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje až na 35 násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísni, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat.

POUŽITÍ

MASTERSil® - Montážní pěna nízkoexpanzní ZIMNÍ je vhodná pro vnitřní i vnější použití na upevňování a těsnění dveřních a okenních rámců, lepení parapetů, opravy zdiva, omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Také vhodné pro izolace van, sprchových koutů, dotěšňování střešních tašek apod.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, mohou být vlhké, ne však ojiněné nebo pod vodou. Dóza pěny před aplikací musí mít teplotu min +5°C (ideální je +20°C), dózu je nutné min. 1 minutu před aplikací protřepat ve vodorovné poloze. Poté se našroubuje aplikační hadička – v provedení SPRAY nebo se dóza našroubuje na aplikační pistoli - provedení GUN. Vyplňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá. Čerstvou pěnu odstraníte výrobkem MASTERSil® Čistič pěny nebo MASTERSil® Odstraňovač silikonu a pěny, zaschlou pěnu pouze mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	
Napěňující tekutina	Měrná hmotnost
18 – 20 kg / m ³	Nelepivost dle teploty
10 – 25 min.	Řezatelnost dle třípoty
25 – 60 min.	Modul MPa
-	Pevnost MPa
-	Pěnovost
28 – 32l / 750 ml	Tvrдость
-	Tvarová stabilita
Max. 5%	Smrštění
-	Aplikační teplota
-10 až +35°C	Tepelná odolnost
-40 až +80°C	Odolnost UV záření
Ne	Teplota skladování
Do +25°C	Doba skladování
18 měsíců	Mastný podklad
	Sklo, smalt
+	Vlhký podklad
+	Savý podklad
+	Nesavý podklad
+	Hliník, ocel
+	Olovo, měď
+	Polykarbonát
+	Ostatní plasty
Jako výplň	Dilatační spáry
750 ml	Balení

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.

BARVA

žlutá

BALENÍ

plechová dóza 750 ml GUN

plechová dóza 750 ml SPRAY

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po dobu 18 měsíců, lahve chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte je teplotám nad +50°C.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.