

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Montážní pěna standard je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje až na 50 násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísňím, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat.

POUŽITÍ

MASTERSil® - Montážní pěna standard je vhodná pro vnitřní i vnější použití na upevňování a těsnění dveřních a okenních rámců, opravy zdiva, omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Také vhodné pro izolace van, sprchových koutů, dotěšňování střešních tašek apod.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, mohou být vlhké, ne však ojištěné nebo pod vodou. Dóza pěny před aplikací by měla mít teplotu od +5°C do +35°C (ideální je +20°C), dózu je nutné min. 1 minutu před aplikací protřepat ve vodorovné poloze. Poté se našroubuje aplikační hadička – v provedení SPRAY nebo se dóza našroubuje na aplikační pistoli - provedení GUN. Vyplňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá. Čerstvou pěnu odstraníte výrobkem MASTERSil® Čistič pěny nebo MASTERSil® Odstraňovač silikonu a pěny, zaschlou pěnu pouze mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BARVA

Žlutá

BALENÍ

plechová dóza 300 ml, 500 ml, 750 ml SPRAY

plechová dóza 750 ml GUN

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po dobu 18 měsíců, lahve chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte je teplotám nad +50°C.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

	Vzhled	
Napěňující	Měrná hmotnost	20 – 25 Kg / m ³
	Nelepivost	10 – 15 min.
	Řezatelnost	Max. 45 min.
	Modul MPa	-
	Pevnost MPa	-
	Pěnovost	38 – 42l / 750
	Tvrdoost	-
	Tvarová stabilita	Max. 5%
	Smrštění	-
	Aplikační teplota	+5C až +40°C
	Teplotná odolnost	-40 až +80°C
	Odolnost Uv záření	Ne
	Teplota skladování	Do +25°C
	Doba skladování	18 měsíců
	Mastný podklad	
	Skló, smalt	+
	Vlhký podklad	+
	Savý podklad	+
	Nesavý podklad	+
	Hliník, ocel	+
	Olovo, měď	
	Polykarbonát	+
	Ostatní plasty	+
	Dilatační spáry	Jako výplň
	Balení	300 / 500 / 750 ml

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.