

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Neutrální sanitární silikon je jednosložkový 100% silikonový tmel bez rozpouštědel a parafinů se zvýšenou odolností proti plísním. V průběhu vytvrzování bez zápachu. Tmel odolává UV záření, není přetíratelný, je stálobarevný.

POUŽITÍ

MASTERSil® - Neutrální sanitární silikon je určen přímo pro tmelení, lepení a dotěšňování při montáži akrylátových van, vaniček, sprchových koutů a obdobných nádob. Neutrální systém reakce zaručuje dlouhodobou přilnavost na plasty na rozdíl od standardních acetátových silikonů. Také lze použít pro těsnění smaltu, keramiky, natřených kovů, vhodné pro porézní podklady – zdivo, omítka, beton.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být suché, odmaštěné a odprášené. Tmel naneste do požadovaného prostoru, finální úpravu proveďte pomocí stěrky do 18 minut. Nevytvrzený tmel lze odstranit rozpouštědlem, vytvrzený pomocí MASTERSil® Odstraňovač silikonu a pěny nebo mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BARVA

Čirá, bílá

BALENÍ

kartuše 315 ml, karton 25 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě 0°C až +25°C po dobu 18 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vzhled	Měrná hmotnost	Doba zpracování	Vulkanizace	Modul MPa	Pevnost MPa	Tažnost	Tvrdost	Pohyb ve spáře	Smrštění	Aplikační teplota	Tepelná odolnost	Odolnost Uv záření	Teplota skladování	Doba skladování	Mastný podklad	Sklo, smalt	Vlhký podklad	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měď	Polykarbonát
Nestékavá pasta	1,05 čir, 1,25 bílá g / ml	18 min.	3 mm / 24 hod.	0,42 MPa	1,00 MPa	600%	25 ShA	25%	< 3 %	+5 až +40°C	-50 až +180°C	Ano	Do +25°C	18 měsíců		+		+	+	+	+	+

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.