

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - SEALEX je jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi akrylátové disperze s minerálními plnivy, připravené k okamžitému použití. Má výbornou roztíratelnost a pojivost

POUŽITÍ

MASTERSil® - SEALEX je vhodné pro vnitřní a venkovní lepení obkladů a dlažby (keramika, granit, kámen, mramor,...) až do tloušťky 20 mm. Má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů – beton, omítka, sádkokarton, dřevo, cihla... Je vhodné také při aplikaci hydroizolace MASTERSil TOP ROOF. Není vhodné pro spoje trvale zatížené vodou – bazény, jímky apod.

APLIKAČNÍ POSTUP

Lepené díly musí být suché, odmaštěné a odprášené. Lepidlo naneste v bodech nebo v ploše pomocí zubové stěrky na jednu z lepených ploch, poté díly přitiskněte k sobě. Těžší díly s vnitřním napětím fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzené mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Nestékavá pasta
Měrná hmotnost	1,75 g / ml
Doba zpracování	30 min.
Vulkanizace	2 mm / 24 hod.
Modul MPA	-
Pevnost MPA	0,40 MPA
Tažnost	-
Tvrdost	-
Pohyb ve spáře	-
Smrštění	< 1%
Aplikační teplota	+7 až +30°C
Tepelná odolnost	-20 až +80°C
Odolnost Uv záření	Ano
Teplota skladování	+5C až +30°C
Doba skladování	24 měsíců
Mastný podklad	
Sklo, smalt	+
Vlhký podklad	+
Savý podklad	+
Nesavý podklad	+
Hliník, ocel	+
Olovo, měď	
Polykarbonát	
Ostatní plasty	+
Dílatační spáry	
Balení	5 kg, 25 kg

BARVA

nažloutlá

BALENÍ

kbelík 5 kg, 25 kg

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5°C až +35°C po dobu 24 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.