

CHARAKTERISTIKA

Aktivační ubrousek 34034 je ubrousek napuštěný rozpouštědlovým roztokem s obsahem silanů, zasychající teplotou a působením vzdušné vlhkosti.

POUŽITÍ

Je určen pro aktivaci nesavých povrchů při lepení pomocí polyuretanových tmelů – zejména autoskel.

APLIKAČNÍ POSTUP

Upravovaný povrch musí být suchý, bez prachu, zbavený nesoudržných vrstev, zbytků rzi. Takto připravený podklad otřete Aktivačního ubrousku – vždy pouze jedním tahem! Nechte zaschnout před nanesením Primeru 34024A – nutno nanášet v čase 15 až 60 minut – pokud to nestihnete, postup opakujte.

BALENÍ – 2 ks navlhčený ubrousek

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu 36 měsíců. Skladujte mimo zdroje vznícení.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladů od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.