

MSIL BITUM UNI je universálně použitelná, bezředitlová, latexem upravená živičná emulze. Neředěná lze využít jako izolační nátěr pro nejružnější běžné stavební podklady, zředěný vodou pak jako základní nátěr před aplikací jiných produktů z živičné emulze. Výrobek se dá natírat štětcem, nanášet válečkem nebo stříkat Airless systémem.

Použití

MSIL BITUM UNI slouží jako ochranný a izolační nátěr na beton, omítky a zdivo proti zemní vlhkosti (ne jako stavební izolace dle DIN 18195), jakož i krycí nátěr při sanaci živičných

Typ	latexem upravená živičná emulze
Základ	živičná emulze, latex
Rozpouštědlo	voda
Barva	černohnědá
Hustota	1,05 g/cm ³
Konzistence	viskózní
Nanášení	štětec, váleček, široká štětka, nástřik
Obsah pevných látek	min. 55 %
Teplotní rozmezí při zpracování	ne pod +5°C a ne nad +30 °C s temperováním, min. +2°C, citlivý na mráz!
Skladování	
Skladovatelnost	v zavřených originálních nádobách 12 měsíců
Čištění	V čerstvém stavu vodou
	voda
Ředitlo	žádné

střešních krytin. Mimo to se používá jako ochrana proti vlhkosti u betonových konstrukčních prvků (šachty, kanály apod.), které jsou v kontaktu se zemí. **Nevhodné pro asfaltové vlnité desky.**

MSIL BITUM UNI ředěný vodou 1:2 lze využít jako základní nátěr pro zlepšení přilnavosti pro všechny produkty z živičné emulze

- maximálně jednoduchá manipulace, produkt je připraven k okamžitému použití
- je univerzálně použitelný, existuje bezpočet možností jeho použití
- neobsahuje rozpouštědla, je ekologický
- hospodárnost, snížení nákladů díky minimální potřebě nástrojů, materiálů a pracnosti

Podklad musí být nosný, pevný, čistý a nesmí na něm být antiadhezní látky (olej, mastnoty atd.) Smí být trochu vlhký, ale ne mokrá. V případě silně savých podkladů se doporučuje základní nátěr

MSIL BITUM UNI je připraven k okamžitému použití. Krycí nátěry se nanášejí neředěné a doporučují se minimálně 2 nátěry, přičemž 2. nátěr se provádí až po dostatečném zaschnutí prvního.

Nanášení se provádí natíracím koštětem, kartáčem, štětcem, válečkem nebo nastříkáním. Nářadí musí být předem zvlhčené. Příslušné nářadí je nutné ihned po použití vyčistit vodou. Vytvrzený materiál se může odstranit *rozpouštědlem*

K přípravě základního nátěru se ředí **MSIL BITUM UNI** 1:2 čerstvou čistou vodou za stálého míchání a důkladně se promíchá mechanickým míchacím zařízením.

Jako základní nátěr ředěný vodou 1:2: ca. 0,15 l / m²

Ochranný krycí nátěr: ca. 0,30 l / m² (1 nátěr)

5 l kbelík 60 kusů
na paletě

10 l kbelík 44 kusů
na paletě

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.