

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Akrylový tmel PREMIUM je pružný akrylátový tmel na vodní bázi, je přetíratelný po dokonalém zaschnutí, schopnost relativního pohybu ve spáře 12,5 % původní šíře spáry, velmi hladký finální vzhled, po úplném vytvrzení odolný proti smývání, dobrá přilnavost na porézní i neporézní materiály. Přetíratelný po dokonalém vyschnutí.

POUŽITÍ

Používá se na podlažní sokly, dveřní a okenní rámy, podlahové desky, stropy, stěny, sádkartonové desky a další aplikace, kde se předpokládá mírný až střední pohyb.

APLIKAČNÍ POSTUP

Příprava povrchu: všechny povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot a prachu. Neporézní materiály jako hliník, sklo a kovy očistěte vhodným rozpouštědlem. Přilnavost k porézním materiálům můžete zlepšit základováním povrchů tmelem MASTERSil® - Akrylový tmel PREMIUM zředěným ve vodě v poměru 2:1.

Po předchozí vhodné přípravě spáry a zamaskování okrajů se tmel nanese aplikační pistolí do spáry a zároveň do 8 minut pomocí špachtle. Maskovací páska se poté ihned odstraní. Nevytvrzený tmel lze odstranit vodou. Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky.

BARVA

bílá

BALENÍ

kartuše 310 ml, karton 12 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

Při skladování v originálním neporušeném obalu v teplotním rozmezí 0°C až +30°C má MASTERSil® - Akrylový tmel PREMIUM skladovatelnost 24 měsíců. Garantujeme životnost tohoto výrobku do data expirace uvedeného na vrchní části obalu (EXP.)

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Měrná hmotnost	Doba zpracování	Vysychání	Modul MPa	Pevnost MPa	Tažnost	Tvrdotost	Pohyb ve spáře	Smrštění	Aplikační teplota	Tepelná odolnost	Odolnost Uv záření	Teplota skladování	Doba skladování	Mastný podklad	Sklo, smalt	Vlhký podklad Do 5% vlhkosti	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měď	Polykarbonát	Ostatní plasty	Dílační spáry	Balení
Nestékavá pasta	1,70 g / ml	15 min.	2,5 mm / 24 hod.	0,60 MPa	0,32 MPa	330%	40 ShA	12,5%	< 5%	+5 až +40°C	-20 až +80°C	Ano	0°C až +30°C	24 měsíců		+	+	+	+	+			+	Ano	310 ml

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.