

### CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Sanitární silikon PREMIUM je jednosložkový acetátový silikonový tmel, vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Je to 100% silikon se zvýšenou odolností vůči houbám a plísním, s vynikající životností, dobrou pružností v širokém teplotním rozmezí, s dobrou přilnavostí k neporézním materiálům, vykazuje dlouhou životnost včetně barevného odstínu.

### POUŽITÍ

MASTERSil® - Sanitární silikon PREMIUM je vhodný pro sanitární a kuchyňské použití nebo pro použití ve stavebnictví tam, kde se vyžaduje zvýšená odolnost proti plísním a je požadavek na dlouhodobou barevnost stálost.

### APLIKAČNÍ POSTUP

Všechny povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot a prachu. Neporézní materiály jako hliník, sklo a kovy očistíte vhodným rozpouštědlem. Tento tmel je určen k okamžitému použití. Po předchozí vhodné přípravě spáry a zamaskování okrajů se tmel nanese aplikační pistolí do spáry a zároveň do 10 min. pomocí špachtle namočené v mýdlovém roztoku. Maskovací páska se potom ihned odstraní. Nevytvrzený tmel lze odstranit použitím rozpouštědla. Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Nestékavá pasta	Vzhled	
1,03 g / ml	Měrná hmotnost	
10 min.	Doba zpracování	
3 mm / 24 hod.	Vulkanizace	
0,43 MPa	Modul MPa	
0,55 MPa	Pevnost MPa	
450%	Tažnost	
23 ShA	Tvrdost	
25%	Pohyb ve spáře	
< 3%	Smiřtění	
+5 až +40°C	Aplikační teplota	
-50 až +150°C	Teplotní odolnost	
ano	Odolnost UV záření	
Do 30°C	Teplota skladování	
36 měsíců	Doba skladování	
	Mastný podklad	
+	Sklo, smalt	
	Vlhký podklad	
	Savý podklad	
+	Nesavý podklad	
+	Hliník, ocel	
	Olovo, měď	
	Polykarbonát	
+	Ostatní plasty	
Ano	Dilatační spáry	
310 ml	Balení	

### BARVA

transparentní, bílá

### BALENÍ

kartuše 310 ml, karton 12 ks

### ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

Při skladování v originálním neporušeném obalu do teploty +30°C má silikonový tmel MASTERSil® - Sanitární silikon PREMIUM skladovatelnost 36 měsíců. Garantujeme životnost tohoto výrobku do data expirace uvedeného na vrchní části obalu (EXP.)

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladů od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.