

1. Charakteristika

MASTERSil[®] OXI - Šok granulát (pevná látka) na bázi aktivního kyslíku. Je určena pro prvotní i průběžné ošetření bazénové vody, postupně se rozpouští bez zápachu. Lze používat nezávisle na tvrdosti vody, působí mírně kysele a tím lehce snižuje hodnotu pH vody. Přítomnost kyslíku zaručuje intenzivní oxidaci vody a tím udržování její čistoty. Vzhledem k rychlému úbytku přebytečného kyslíku je možné se koupat velmi brzy po ošetření bazénové vody tímto přípravkem.

2. Použití

Díky nepřítomnosti zápachu je vhodný nejen pro úpravu vody v bazénech, ale především také ve výřivkách a SPA. Pro šokovou úpravu do plastové nádoby odměříme granulát v objemu 20g/m³ objemu vody v bazénu, vypočtené množství přípravku rozpusťte v čisté vodou a poté při zapnutém filtračním zařízení přilévejte do vody nebo k přítoku vody. Pro pravidelnou údržbu postačuje množství 5 – 10 g / m³. Hodnotu kyslíku měřte testrem a udržujte ji v rozmezí 5 – 10 mg/l, hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4.

3. Složení: bis(peroxymo-nosíran)-bis(síran)pentadraselný 100%,
(EINECS : 274-778-7)

4. Vzhled granulát bílé barvy

5. Balení 1 kg plastová doza, karton 6 ks

6. Životnost a skladování

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.



DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz